



Wallfix – Special

LEÍRÁS

Kifejezetten könnyű vinyl, habosított vinyl, struktúrált, papír és *rauhfaser*(fűrészporos) tapétákhoz.

Metil-cellulóz és polivinyl-acetát diszperzió alapú ragasztó, gombaölő anyagokat tartalmaz.

TULAJDONSÁGOK:

- nagyon jó kezdeti tapadás (magas tapadási szilárdság)
- könnyen használható
- könnyű illesztést biztosít
- felhordható hengerrel vagy ecsettel
- keverés után 15 perc múlva használatra kész
- az oldat megjelenése: fehér – áttetsző

Műszaki adatok:

- Halmazállapot: por
- Forma/szín: krémszínű
- Szag: semleges
- Vízben való oldhatóság: hideg és langyos vízben oldódik
- Viskozitás 23°C-on (mPas): 10 000 – 30 000
- pH: 9,0 – 10,0

FELHASZNÁLÁS:

Papír, vinyl, struktúrált és *rauhfaser*(fűrészporos) tapétákhoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Tapéta típusa	Mennyiség (liter)	Hatékonyság
papír tapéta	4,5	4–5 tekercs; 35 m ²
vinil, struktúrált	4	6 tekercs; 30–35 m ²
<i>rauhfaser</i>	4	3 tekercs; 30–35 m ²
alapozás	8	60–80 m ²



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

A felület legyen száraz, tiszta, festékmaradványoktól és zsírtól mentes.

A falhibákat (karcolások, lyukak) ki kell javítani.

RAGASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:

Öntse a doboz tartalmát hideg vízbe, és gyorsan keverje 30 másodpercig.

Kb. 3 perc múlva keverje át újra.

Hagyja állni 15 percig.

Használat előtt alaposan keverje át.

CSOMAGOLÁS:

200 g-os dobozok; fólia / karton csomagolásban

TÁROLÁS

Száraz helyen, 5–25 °C között tárolandó.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

Gyártástól számított 5 év.

ELSŐSEGÉLY:

- **Belélegzés:** normál körülmények között nem veszélyes.
- **Bőrrel érintkezés:** munka után kézmosás meleg vízzel.
- **Szembe kerülés:** bő vízzel kiöblíteni; tartós panasz esetén orvoshoz fordulni.
- **Lenyelés:** a száját alaposan kiöblíteni vízzel; tartós panasz esetén orvoshoz fordulni.

Tűzveszélyesség: nem gyúlékony.

TAPÉTÁZÁS:

A bekevert Wallfix SPECIAL ragasztót egyenletesen vigye fel a tapétára.

Mindig kövesse a tapétagyártó utasításait.

Mintás tapéta esetén figyeljen az irányra és a mintaillesztésre.

A legjobb az ajtó- vagy ablaknyílásoknál kezdeni, majd lefelé haladni a padló felé.

Simítóhengerrel (puha gumi) nyomja ki a légbuborékokat.

A felesleges ragasztót azonnal le kell törölni nedves szivaccsal és tiszta vízzel.

Forgalmazó: Decocentrum Kft.

Budapest, 1211 II. Rákóczi Ferenc utca 107-115.